

NITOCURE LS

Een hoogwaardige coating die langdurige bescherming, glans en kleurherstel geeft aan grote oppervlakken



Productomschrijving

Nitocure LS is een 1-component, transparante, oplosmiddelhoudende acrylaat coating die langdurige bescherming, glans en kleurherstel geeft aan verweerde kunststoffen, verpoederde en verkrijte coatings en verweerde gevelbeplating.

Nitocure LS is speciaal ontwikkeld voor het conserveren van grote oppervlakken (Large Surfaces – LS) zoals Trespa®, HPL en andere soorten gevelbeplating.

Nitocure LS is vuil- en waterafstotend en geeft ondergronden hun oorspronkelijk uitstraling terug.

Nitocure LS is na zijn verwachte levensduur van 4 – 6 jaar gemakkelijk te herstellen en opnieuw aan te brengen.

De Nitorange van Mavro bestaat uit een verzameling hoogwaardige, beschermende kleur- en glansherstellende coatings voor niet-zuigende ondergronden. Bewust van het feit dat elke ondergrond, situatie en object verschilt, heeft ons laboratorium een brede range aan renovatiecoatings ontwikkeld. Permanente coatings, semipermanente reversibele coatings én coatings op kleur met elk hun eigen unieke eigenschappen. Maatwerk, kwaliteit, duurzaamheid en kleurherstel, allen vertegenwoordigt binnen de Nitorange!

Toepassing

Nitocure LS is speciaal ontwikkeld voor het conserveren van grote oppervlakken (LS = Large Surfaces) zoals Trespa®, HPL en andere soorten gevelbeplating. Denk hierbij vooral aan verpoederde ondergronden op kantoor- en bedrijfspanden en verpoederde gevelbeplating.

Eigenschappen

- Herstelt en versterkt de oorspronkelijke kleur van de ondergrond
- 1-component
- Transparant hoogglans uiterlijk
- Bestand tegen UV, vergeelt niet
- Dé oplossing voor grote oppervlakken
- Eenvoudig aan te brengen

Technische gegevens

Kleur:	Kleurloos tot wit
Ceur:	Oplosmiddel
Soortelijk gewicht:	Ca. 1,20 kg/liter
Vlampunt:	35°C
Bevat:	Aromatische koolwaterstoffen, C9
VOS-gehalte:	<50%

Applicatie omstandigheden

Omgevingstemperatuur:	minimaal 5°C, maximaal 30°C
Ondergrondtemperatuur:	minimaal 5°C, maximaal 30°C
Relatieve luchtvochtigheid:	maximaal 85%

Niet aanbrengen in direct zonlicht.

Gebruiksaanwijzing

1. Reinig de ondergrond grondig met Uniclean Low Foaming en spoel na met water.

Ondersteun met een fijne scotch-brite of powersponge om de verpoederding van de ondergrond te verwijderen.

2. Spoel grondig na met water.
3. Gebruik Isopropanol om de laatste residuen weg te halen en de ondergrond te drogen.
4. Breng Nitocure LS aan met een kortharige vachtroller in een dunne laag. Rol nauwkeurig na in één richting om een strak eindresultaat te garanderen.

Droging

Stofdroog:	10 – 15 minuten
Droog:	Ca. 8 uur

Verpakking

1 en 5 liter

Theoretisch verbruik

15 – 20 m²/l

Praktische informatie

- Niet verdunnen of mengen met andere producten.
- Het is ook mogelijk om Nitocure LS aan te brengen met verfspuitapparatuur, vraag onze technisch adviseurs voor advies.
- Neem bij vragen over de applicatie altijd contact op met een van onze technisch adviseurs.
- Bij zware degradatie van de ondergrond adviseren wij te conserveren met Nitocolour 1C of Nitocolour 2C.

Onderhoud

Voor het verkrijgen van een optimale duurzaamheid adviseren wij de geconserveerde ondergrond minimaal jaarlijks te reinigen met water en Uniclean Neutral (1:20 verdund) of Nitoshine (1:100 verdund). Het Nitocure LS conserveringssysteem is gevoelig voor oplosmiddelen, schurende middelen en producten met een hoge- of lage pH.

Nitocure LS is na zijn verwachte levensduur gemakkelijk te herstellen door de bestaande conservering op te schuren met korrel 400 en vervolgens opnieuw aan te brengen volgens de standaard werkwijze.

Opslag en houdbaarheid

In originele ongeopende verpakking ten minste 12 maanden houdbaar. Opslaan op een goed geventileerde, koele en droge plaats.

Veiligheidsvoorschriften

Ontvlambare vloeistof en damp, verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Voorkom inademing van damp. Zorg voor voldoende ventilatie. Raadpleeg bij twijfel altijd het veiligheidsinformatieblad of onze R&D afdeling.





Technische ondersteuning

Mavro is ISO 9001 gecertificeerd: jouw garantie voor kwaliteit, op het gebied van producten én advies. Onze technische adviseurs en R&D afdeling staan altijd voor je klaar. We kijken graag met je mee naar je vraagstuk of wens. Helpen je met onze producten óf bedenken de oplossing als deze nog niet bestaat. Bel, mail of kom langs.

Mavro International, Valeton 15, 5301 LW Zaltbommel

T. +31 418 680 680

E. info@mavro-int.com

W. www.mavro-int.com

Disclaimer

Dit productinformatieblad is bedoeld als handleiding voor het gebruik van het product en is opgesteld aan de hand van de laatste ontwikkeling en techniek. Omdat toepassing, verwerking en gebruiksomstandigheden buiten onze invloed liggen kan aan dit productinformatieblad geen rechten worden ontleend. Mavro International wijst alle aansprakelijkheid betreffende garantie en verkeerde toepassing en eventuele schade en gevolgschade nadrukkelijk af. De gebruiker blijft te allen tijde verantwoordelijk betreffende applicatie, productkeuze, toepassing en resultaat.

Uitgave: April 2021

Bij deze uitgave komen alle eerdere uitgaven te vervallen.

Artikelnummer: 57717