

# NITOCOLOUR 1C

Hoogwaardige 1-componenten kleurcoating met een zeer goede buitenduurzaamheid, glansbehoud

## Productomschrijving

Nitocolour 1C is een hoogwaardige 1-component kleurcoating op basis van een gemodificeerde alkydhars.

Nitocolour 1C is verkrijgbaar in vrijwel RAL en NCS kleuren.

Nitocolour 1C biedt 5-10 jaar bescherming tegen weersinvloeden en heeft een zeer goed glansbehoud.

Nitocolour 1C heeft uitstekende vloeïing en is daardoor zeer makkelijk te verwerken.

De Nitorange van Mavro bestaat uit een verzameling hoogwaardige, beschermende kleur- en glansherstellende coatings voor niet-zuigende ondergronden. Bewust van het feit dat elke ondergrond, situatie en object verschilt, heeft ons laboratorium een brede range aan renovatiecoatings ontwikkeld. Permanente coatings, semi-permanente reversibele coatings én coatings op kleur met elk hun eigen unieke eigenschappen. Maatwerk, kwaliteit, duurzaamheid en kleurherstel, allen vertegenwoordigt binnen de Nitorange!

## Toepassing

Nitocolour 1C is speciaal ontwikkeld voor toepassing op niet-poreuze ondergronden zoals kunststof, waterslagen, volkern- en gevelbeplating, (gepoedercoat) aluminium en gecooete ondergronden. Denk hierbij vooral aan verpoederde kozijnen op kantoor- en bedrijfspanden en verpoederde gevelbeplating. Nitocolour 1C kan buiten op vrijwel alle houten en metalen ondergronden worden toegepast mits deze op de juiste manier zijn voorbehandeld.

## Eigenschappen

- Uitstekende hechting op Nitocolour Primer 1C
- Hoogglans of zijdeglans
- Goede droging en overschilderbaarheid
- Uitstekende vloeïing en prettig te verwerken
- Zeer goede buitenduurzaamheid en glansbehoud
- Levensduur van 5-10 jaar afhankelijk van de omstandigheden

## Technische gegevens

Kleur: Leverbaar in vrijwel alle RAL en NCS kleuren in hoogglans of zijdeglans.

Met uitzondering van speciale mengkleuren RAL 2005 - 2007 - 6038 - 3024 - 3026 - 1026 - 9006 - 9007 - 1035 - 1036

Geur: Oplosmiddel

Soortelijk gewicht: 1,2 kg/liter

pH: Niet van toepassing

Vlampunt: 42°C

VOS gehalte: Bevat maximaal 300 g/l VOS

## Applicatie omstandigheden

Omgevingstemperatuur: maximaal 30°C, minimaal 5°C

Ondergrondtemperatuur: maximaal 30°C, minimaal 5°C

Relatieve luchtvochtigheid: maximaal 85% en 3°C boven dauwpunt

## Gebruiksaanwijzing

- Verwijder loszittende delen. De ondergrond licht opschuren en stofvrij maken.

- Reinig de ondergrond grondig met Uniclean Low Foaming en spoel na met schoon water.
- Ontvet en droog de ondergrond met Isopropanol.
- Behandel de ondergrond met één of twee lagen Nitocolour Primer 1C en laat minimaal 3 uur drogen.
- Voor gebruik Nitocolour 1C goed oproeren en eventueel tot 2% verdunnen met aromaat vrije terpentijn.
- Breng Nitocolour 1C aan met een kwast, lakroller of spuitapparaat.

## Droging

Stofdroog: 3 uur

Droog: 6 - 8 uur

Overschilderbaar: 24 uur

## Verpakking

1 en 2,5 liter

## Theoretisch verbruik

12-14 m<sup>2</sup>/l

## Praktische informatie

- Aanbevolen laagdikte 40-50 µm (droog), 60-70 µm (nat).
- Gemorst product op handen of oppervlakken kan gereinigd worden met Isopropanol of terpentijn.
- Voldoet voor professioneel gebruik binnen niet aan de ARBO.
- De zijdeglans variant kan na applicatie lichte glansverschillen vertonen. Na volledige droging zal de glans teruglopen en overal hetzelfde zijn. Over het algemeen geeft een hogere laagdikte ook een iets hogere glansgraad. Gelijkmatige applicatie is daarom extra belangrijk.

## Opslag en houdbaarheid

In originele ongeopende verpakking ten minste 12 maanden houdbaar. Opslaan op een goed geventileerde, koele en vorstvrije plaats.

## Veiligheidsvoorschriften

Voorkom oogcontact, draag een veiligheidsbril. Raadpleeg bij twijfel altijd het veiligheidsinformatieblad of onze R&D afdeling.



## Technische ondersteuning

Mavro is ISO 9001 gecertificeerd: jouw garantie voor kwaliteit op het gebied van producten én advies. Onze technische adviseurs en R&D afdeling staan altijd voor je klaar. We kijken graag met je mee naar je vraagstuk of wens. Helpen je met onze producten óf bedenken de oplossing als deze nog niet bestaat. Bel, mail of kom langs.

Mavro International, Valeten 15, 5301 LW Zaltbommel

T. +31 418 680 680

E. [info@mavro-int.com](mailto:info@mavro-int.com)

W. [www.mavro-int.com](http://www.mavro-int.com)



### Disclaimer

Dit productinformatieblad is bedoeld als handleiding voor het gebruik van het product en is opgesteld aan de hand van de laatste ontwikkeling en techniek. Omdat toepassing, verwerking en gebruiksomstandigheden buiten onze invloed liggen kan aan dit productinformatieblad geen rechten worden ontleend. Mavro International wijst alle aansprakelijkheid betreffende garantie en verkeerde toepassing en eventuele schade en gevolgschade nadrukkelijk af. De gebruiker blijft te allen tijde verantwoordelijk betreffende applicatie, productkeuze, toepassing en resultaat.

Uitgave: Juni 2022  
Bij deze uitgave komen alle eerdere uitgaven te vervallen.

Artikelnummer: 57915