

# Ceradur® Polish

Keramische coating voor bescherming van gladde ondergronden tegen chemicaliën, vervuiling en krassen



## Productomschrijving

Ceradur® Polish is een keramische coating op basis van gepatenteerde polysilazane technologie. Deze unieke keramische coatings worden ook wel glascoatings of vloeibaar glas genoemd, omdat de coating vergelijkbare eigenschappen heeft als glas. Ceradur® Polish heeft extreme hydrofobe- en oleofobe eigenschappen en is bestand tegen zouten, verf, inkt, markeerstiften, huishoudelijke reinigingsmiddelen en atmosferische vervuiling. Ceradur® Polish is ultradun, kleur herstellend, krasvast, transparant en easy-to-clean.

Afhankelijk van de omstandigheden biedt de coating bescherming tegen vervuiling, erosie, corrosie en vocht voor tenminste 3 jaar (afhankelijk van de mate van atmosferische vervuiling en het milieu waarin het te behandelen object zich bevindt). Bij binnen toepassing kan Ceradur® Polish even lang meegaan als de ondergrond waar hij op aangebracht is.

De applicatie van Ceradur® producten heeft veel effect op de levensduur en kwaliteit van de coating. Neem bij twijfel of vragen altijd contact op met uw Mavro International adviseur

## Toepassing

Ceradur® Polish is geschikt voor toepassing op vrijwel elke gladde en gesloten ondergrond. Ceradur® Polish wordt vaak toegepast op kunststoffen, aluminium, glas, autolakken, andere coatings en natuursteen.

Mits juist aangebracht zijn de toepassingen zeer breed, voorbeelden zijn auto's, keukenbladen en het interieur van openbaar vervoer.

## Eigenschappen

- Beschermend tegen indringing van water en zouten
- Goede hydrofobe- en oleofobe eigenschappen
- Beschermt de ondergrond tegen atmosferische en huishoudelijke vervuiling
- Geschikt voor vrijwel alle gladde en gesloten ondergronden
- Temperatuur resistent (tot ca 250 °C)
- Haalt kleur van verweerde ondergronden op

## Technische gegevens

Kleur:	Transparant
Geur:	Butylacetaat en ammonia
Soortelijk gewicht:	0,94 kg/liter
pH:	Ca. 8-9
Bevat:	Polysilazane
Vlampunt:	Ca. 21°C
Kookpunt:	124 – 127°C
VOS gehalte:	Indeling 1/sg-max 500 /l, dit product bevat 430 g/l VOS.

## Applicatie omstandigheden

Omgevingstemperatuur:	maximaal 30°C, minimaal 10°C
Ondergrondtemperatuur:	maximaal 30°C, minimaal 10°C
Relatieve vochtigheid:	max. 85% en 3°C boven dauwpunt

## Gebruiksaanwijzing

1. Vooraf de ondergrond grondig reinigen met Uniclean of Uniclean Low Foaming en naspoelen met water.
2. Vervolgens de ondergrond ontvetten en drogen met Isopropanol.
3. Ceradur® Polish met een licht wrijvende beweging aanbrengen op de ondergrond met behulp van een microfvezeldoek en/of powerspons. Breng het product aan met een maximale laagdikte van 0,1 – 8 µm (ca. 10-14 ml per m<sup>2</sup>). Het overschrijden van de aanbevolen laagdikte kan ervoor zorgen dat de coating onvoldoende hechting krijgt en heeft effect op de levensduur van de coating.

## Droging

Stofdroog:	ca. 1 uur
Doorgedroogd:	ca. 6 – 8 uur
Volledig uitgehard:	ca. 7 dagen (chemisch belastbaar)

## Verpakking

100 ml, 500 ml en 1 liter.

## Theoretisch VERBRUIK

Verbruik 60 – 70 m<sup>2</sup>/l

## Praktische informatie

- Niet verwerken in de nabijheid van open vuur of in direct zonlicht.
- Product niet verdunnen of mengen met andere producten
- Gereedschap kan gereinigd worden met Butylacetaat
- Tijdens de uitharding van Ceradur® coatings komt een sterke ammonia geur vrij. Deze zal na 30 minuten wegtrekken.
- Verpakking kan onder druk staan, open de verpakking voorzichtig.

## Opslag en houdbaarheid

In originele ongeopende verpakking ten minste 12 maanden houdbaar. Opslaan op een goed geventileerde, koele plaats. Aangebroken verpakkingen hebben een beperkte houdbaarheid.

## Veiligheidsvoorschriften

Schadelijk bij inslikken. Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. Licht ontvlambare vloeistof en damp. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Voorkom inademing, huid- en oogcontact, draag geschikte handschoenen, gasmasker, beschermende kleding en veiligheidsbril. Raadpleeg bij twijfel altijd het veiligheidsinformatieblad of onze R&D afdeling.



## Technische ondersteuning

Mavro is ISO 9001 gecertificeerd: jouw garantie voor kwaliteit, op het gebied van producten én advies. Onze technische adviseurs en R&D afdeling staan altijd voor je klaar.



---

We kijken graag met je mee naar je vraagstuk of wens. Helpen je met onze producten óf bedenken de oplossing als deze nog niet bestaat. Bel, mail of kom langs.

Mavro International, Valetton 15, 5301 LW Zaltbommel  
T. +31 418 680 680  
E. [info@mavro-int.com](mailto:info@mavro-int.com)  
W. [www.mavro-int.com](http://www.mavro-int.com)

#### **Disclaimer**

Dit productinformatieblad is bedoeld als handleiding voor het gebruik van het product en is opgesteld aan de hand van de laatste ontwikkeling en techniek. Omdat toepassing, verwerking en gebruiksomstandigheden buiten onze invloed liggen kan aan dit productinformatieblad geen rechten worden ontleend. Mavro International wijst alle aansprakelijkheid betreffende garantie en verkeerde toepassing en eventuele schade en gevolgschade nadrukkelijk af. De gebruiker blijft te allen tijde verantwoordelijk betreffende applicatie, productkeuze, toepassing en resultaat.

Uitgave: Juli 2020  
Bij deze uitgave komen alle eerdere uitgaven te vervallen.

Artikelnummer: 58006