

MAVROX® EP REPAIR MORTAR 2C

Universele, oplosmiddelvrije 2-componenten reparatiemortel op basis van epoxy



Productomschrijving

Mavrox® EP Repair Mortar 2C is een universele, oplosmiddelvrije 2-componenten reparatiemortel op basis van epoxy. Mavrox® EP Repair Mortar 2C wordt gebruikt voor het herstellen van betonschade, vullen van scheuren, beschermen van vrijgekomen wapening en vele andere vergelijkbare toepassingen. Mavrox® EP Repair Mortar 2C kan aangebracht worden in een dikke laag en is krimpvrij. Mavrox® EP Repair Mortar 2C heeft een zeer hoge druksterkte (>50 MPa, drukvastheid R4).

Mavrox® is een productlijn met een uitgebreid assortiment aan hoogwaardige bouwchemische producten. Mortels, epoxy en polyurethaan vloer- en wandsystemen. Duurzame producten om diverse ondergronden voor lange tijd te beschermen en te behouden.
Bouwchemie voor professionals!

Toepassing

Mavrox® EP Repair Mortar 2C wordt toegepast voor het repareren van beton met aangetast wapeningsijzer, grindnesten, niet bewegende scheuren, ondersabelingen en vele andere vergelijkbare toepassingen. Mavrox® EP Repair Mortar 2C is ook geschikt voor het repareren van wanden of gaten in houten kozijnen.

Eigenschappen

- Oplosmiddelvrij
- Reukloos
- Niet ontvlambaar
- Lichtgewicht
- Krimpvrij
- Goede hechting

Technische gegevens

Kleur: Betongrijs
Geur: Reukloos
Soortelijk gewicht: 1,7 kg/liter
pH: Niet van toepassing
Bevat: Epoxyharsen
Potlife: 35 min bij 20°C
Verdunning: Niet van toepassing

Applicatie omstandigheden

Omgevingstemperatuur: minimaal 5°C

Gebruiksaanwijzing

1. De ondergrond dient schoon, droog, stof- en vetvrij te zijn.
2. Ondergronden voorbehandelen met Mavrox® Repair Primer 2C.
3. A- en B-component van Mavrox® EP Repair Mortar 2C intensief mengen, bij voorkeur met behulp van een elektrische boormachine met mengstaaf.
4. De gemengde reparatiemortel in de nog natte primerlaag aanbrengen met behulp van een schone spaan, troffel of voegijzer.

Droging

Doorgedroogd: binnen 24 uur bij 15°C

Volledig uitgehard: na 7 dagen

Verpakking

5 en 10 kg sets

Theoretisch verbruik

Verbruik is sterk afhankelijk van de toepassing

Praktische informatie

- Niet verdunnen of mengen met andere producten.
- Na mengen het product binnen 35 minuten verwerken.
- Voor grotere reparaties is een bekisting noodzakelijk, voorzien van een plastic folie of vet om de bekisting later weer te kunnen verwijderen.
- Voor reparaties op verticale delen of plafonds kan de lichtgewicht reparatiemortel Mavrox® EP Scratch Coat 2C toegepast worden.

Opslag en houdbaarheid

In originele ongeopende verpakking ten minste 12 maanden houdbaar. Opslaan op een koele, vorstvrije plaats.

Veiligheidsvoorschriften

Voorkom huid- en oogcontact, draag geschikte handschoenen, beschermende kleding en veiligheidsbril. Raadpleeg bij twijfel altijd het veiligheidsinformatieblad of onze R&D afdeling.



Technische ondersteuning

Mavro is ISO 9001 gecertificeerd: jouw garantie voor kwaliteit, op het gebied van producten én advies. Onze technische adviseurs en R&D afdeling staan altijd voor je klaar. We kijken graag met je mee naar je vraagstuk of wens. Helpen je met onze producten óf bedenken de oplossing als deze nog niet bestaat. Bel, mail of kom langs.

Mavro International, Valeton 15, 5301 LW Zaltbommel
T. +31 418 680 680
E. info@mavro-int.com
W. www.mavro-int.com

Disclaimer

Dit productinformatieblad is bedoeld als handleiding voor het gebruik van het product en is opgesteld aan de hand van de laatste ontwikkeling en techniek. Omdat toepassing, verwerking en gebruiksomstandigheden buiten onze invloed liggen kan aan dit productinformatieblad geen rechten worden ontleend. Mavro International wijst alle aansprakelijkheid betreffende garantie en verkeerde toepassing en eventuele schade en gevolgschade nadrukkelijk af. De gebruiker blijft te allen tijde verantwoordelijk betreffende applicatie, productkeuze, toepassing en resultaat.

Uitgave: December 2021
Bij deze uitgave komen alle eerdere uitgaven te vervallen.

Artikelnummer: 57929